


GameChanger 3C-40Z



Monofilamento de Polietileno

Polietileno Slit-Film

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

FL440-40Z

Fibra Principal de Polímero	Polietileno
Fibra Secundaria	Monofilamento de Polietileno; Polietileno Slit-Film
Color Estándar	Verde Campo; Verde Campo/Verde Lima
Colores Adicionales Disponibles	Blanco, Amarillo, Rojo, Azul Florida, Negro, Anaranjado, Terracota
Protección contra Rayos UV	Sí
Construcción de la Fibra	Tejido
Base	Doble Capa Tejida de Polipropileno
Tipo de Base	Poliuretano SilverBack™
Perforaciones	Sí
Deniers en la Fibra de Polietileno	1500/6 (Mono) 5000/1 (Slit)
Relleno Recomendado	1 lb. de Arena Sílica; 3 lbs. de Caucho SBR
Altura de Fibra	50 mm.
Peso	40 oz.

Colores para Campos y Delineado Estándar.*



USO RECOMENDADO

Producto diseñado para Campos Deportivos. Este producto debe ser instalado al aire libre sobre una base compactada. La serie GameChanger es la primera en el mundo que se fabrica utilizando 3 hilos por puntada. Su Sistema de Cobertura Triple "3C" permite tener más fibra, mostrando así sus colores radiantes. Este sistema de 14,000 deniers mantendrá su campo luciendo como nuevo y mucho más duradero gracias a que cuenta con 50% más de fibra por encima del relleno de caucho.



*Colores personalizados bajo pedido

PRUEBAS

GAMECHANGER 3C-40Z

PRODUCTO TERMINADO SISTEMA INGLÉS SISTEMA MÉTRICO PRUEBA ASTM F-1551

<i>Especificaciones</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>	<i>Método</i>
Altura de Fibra	2	In.	50.80	mm.	D-5823
Peso de Fibra	40	oz/yd ²	1356	g/m ²	D-5848
Peso Total del Producto	69	oz/yd ²	2339	g/m ²	D-5848
Base Primaria (peso)	7.4	oz/yd ²	251	g/m ²	D-5848
Base Secundaria (peso)	22	oz/yd ²	746	g/m ²	D-5848
Prueba de Laboratorio Tuft Bind	>10	lbs.	>3.6	Kg.	D-1335
Resistencia al Rompimiento	>200	lbs.	>91	Kg.	D-2256
Contenido de Plomo	<50	ppm	<50	ppm	D-2765
Densidad Total de la Fibra	14,000	Denier	15,556	D-Tex	D-1577
Resistencia a la Tracción (Mono)	16	lbs.	7.26	Kg.	D-5034
Resistencia a la Tracción (Slit)	8	lbs.	3.6	Kg.	D-789
Rango de Puntadas	7.2	Por 3"	9.45	Por 10 cm	D-5793
Distancia entre Costuras	1/2	In.	1.27	Cm.	D-5793
Flamabilidad	PRUEBA APROBADA		PRUEBA APROBADA		D-2859
Permeabilidad al Agua con Relleno	>30	In./Hr.	>76	Cm./Hr.	F-1551
Grosor de la Fibra (Mono)	22.0	mils	235	micrones	D-3218
Grosor de la Fibra (Slit)	9.4	mils	100	micrones	D-3218
Ancho de Rollo	15	Ft.	4.6	M	Ninguno